

## Produktinformation VITOLEN Fugenrundprofile

**Beschreibung** Extrudierte Rundschnüre aus Polyethylenschaumstoff

**Anwendung** VITOLEN Fugenrundprofile werden als Hinterfüllmaterial in Fugen vor der Versiegelung verwendet.

Produktmerkmale	
Material	geschlossenzelliger PE-Schaum
Farbe	grau
Raumgewicht (DIN 53 420-78)	30 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit (DIN 53 571-78)	längs: 320 kPa
Bruchdehnung (DIN 53 571-78)	längs: 170 %
Stauchhärte bei 40 % Kompression (DIN 53 577-76 )	85 kPa
Wasseraufnahme (DIN 53 428-68)	unter 1 Vol.% (7 Tage)
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52 612-69)	0,033 W/m.K
Temperaturbeständigkeit (trocken ohne mechanische Belastung)	-80 °C bis +90 °C

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 01/2011 Fi