

## Fiche technique

### VITOMOUNT 125 SS-70

Mousse adhésive double-face pour exigences élevées.

## Présentation

rouleaux

## Composition du produit

adhésif, acrylique  
 support, mousse PE, anthracite ou blanc  
 adhésif, acrylique  
 protecteur, film-PP siliconé, vert



## Domaine d'utilisation

Fixations permanentes de matériaux aux surfaces lisses ou légèrement irrégulières en intérieur et extérieur. Tout particulièrement VITOMOUNT 125 SS-70 est approprié comme adhésif de miroir, également dans des pièces avec humidité momentanément plus élevée comme dans les salles de bains.

L'utilisation en tant qu'adhésif de miroir sur une surface de meuble a été testée avec un ruban ayant une épaisseur d'un mm par l'organisme de contrôle LGA Nürnberg.

## Avantages du produit

- adhésion immédiate rapide et bonne tenue finale
- très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux plastifiants
- compatible avec les vernis de miroirs habituels et le verre acrylique
- compense les faibles irrégularités et dilatations dues à la température

## Données techniques et propriétés du produit

|                                                                |                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| épaisseur                                                      | 1 et 1,6 mm                                                |                         |
| couleur                                                        | Blanc ou anthracite<br>(1,6 mm en anthracite sous demande) |                         |
| résistance au pelage sur acier<br>selon DIN EN 1939:1996       | à 20 °C                                                    | 20 N/25mm               |
| résistance au cisaillement sur acier<br>selon DIN EN 1943:1996 | à 20 °C                                                    | 40 N/625mm <sup>2</sup> |
|                                                                | à 50 °C                                                    | 30 N/625mm <sup>2</sup> |
|                                                                | à 70 °C                                                    | 20 N/625mm <sup>2</sup> |
| tenue en température                                           | -40 °C à 100 °C                                            |                         |
| température de mise en œuvre                                   | 15 °C à 30 °C                                              |                         |

## VITOMOUNT 125 SS-70

### Mise en œuvre

Se reporter à nos préconisations d'utilisation des rubans adhésifs ou, respectivement les instructions concernant le collage de miroirs, pour les paramètres de mise en œuvre et les informations concernant la préparation de surface.

### Stockage

Le produit doit être stocké non transformé, dans son carton d'origine à température ambiante ( $20 \pm 3$  °C) et à une humidité relative d'environ 40 - 60 %. La durée de vie est de 12 mois à réception chez le client.

### Alternatives

| VITOMOUNT 125 | Mousse PE                                     | Protecteur             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| SS-70 PBR     | blanc en 1,0 et 1,6 mm / anthracite en 1,0 mm | papier siliconé, brun  |
| SS-70 FBL2    | blanc en 1,0 et 1,6 mm / anthracite en 1,0 mm | film-PP siliconé, bleu |
| SS-100        | blanc en 0,8 mm                               | film-PP siliconé, vert |

### Remarques particulières

Toutes les données et informations techniques reposent sur des essais en laboratoire ou des données de fournisseurs. Celles-ci ont été obtenues au mieux de nos connaissances ; nous ne saurions assumer de garantie quant à leur exhaustivité et à leur exactitude. Il est nécessaire avant toute utilisation du produit d'en vérifier la compatibilité avec l'utilisation particulière. Les questions concernant la garantie ou la responsabilité pour ces produits relèvent de nos conditions de ventes générales dans la mesure où il n'a pas été légiféré différemment.

Pour toute question concernant la sécurité du produit, la conformité aux directives et attestations REACH et RoHS, s'adresser à [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de) ou consulter notre site web, où ces confirmations sont disponibles quotidiennement.

version: 06/2025 Fi