


Technische Produktinformation VITOMOUNT 125 SO-70

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband.

Produktaufbau



Haftklebstoff, modifiziertes Acrylat
Träger, PE-Schaum, anthrazit oder weiß
Haftklebstoff, modifiziertes Acrylat
Liner, silikonisierte Folie, grün

Anwendungsbereich

Das Produkt wird eingesetzt für die Verklebung auf den verschiedensten Untergründen.

Produktvorteile

- Gute Klebkraft auf vielen Oberflächen, auch auf niederenergetischen Oberflächen
- Schnelle Anfangshaftung
- Vibrationsdämpfend
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus

Technische Daten und Produkteigenschaften

Dicke	1 und 1,6 mm	
Farbe	weiß oder anthrazit (1,6 mm in anthrazit auf Anfrage)	
Schälfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1939:1996	bei 20 °C	20 N / 25 mm, Schaumbruch
Scherfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1943:1996	bei 20 °C	15 N / 625 mm ²
	bei 50 °C	5 N / 625 mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 70 °C	
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C	

VITOMOUNT 125 SO-70

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 10/2014 Ru